

| | 分類 | 品番 | 色 | 膜厚 | 耐熱温度 | 特性A | 特性B | 特性C | 使用実績・備考 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|------|------|-----|-------------------|-----------------------|
| フッ素コーティング | PTFE | ND-01GY | グレー | 20-40 | 260 | すべり | 非粘着 | 軽離型 | シュート、製菓製造部品 |
| | PTFE | ND-01BK | 黒 | 20-40 | 260 | すべり | 非粘着 | 軽離型 | フライヤー部品、菓子型 |
| | PTFE | ND-01RB | 茶 | 20-40 | 260 | すべり | 非粘着 | 軽離型 | 食品金型 |
| | PTFE | ND-01DB | こげ茶 | 20-40 | 260 | すべり | 非粘着 | 軽離型 | |
| | PTFE | ND-02RB | 茶 | 20-40 | 260 | すべり | 非粘着 | 軽離型 | 炊飯釜 |
| | PTFE | ND-08BM | グレーメタリック | 15-25 | 260 | すべり | 摺動性 | 軽離型 | |
| | PTFE | ND-08BK | 黒 | 15-25 | 260 | すべり | 摺動性 | 軽離型 | |
| | PFA | ND-01GY-Z | グレー | 30-50 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | オムレツ型、たい焼き型 |
| | PFA | ND-01BK-Z | 黒 | 30-50 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | 炊飯釜 |
| | PFA | ND-01RB-Z | 茶 | 30-50 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | 炊飯釜 |
| | PFA | ND-01DB-Z | こげ茶 | 30-50 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | 炊飯釜 |
| | PFA | ND-02RB-Z | 茶 | 35-60 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | |
| | PFA | ND-02DB-Z | こげ茶 | 35-60 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | |
| | PFA | ND-05-Z | ダークグレー | 25-50 | 260 | 非粘着 | 高離型 | | 食品製造コンベヤーネット |
| | PFA | ND-07-WZ | 黒 | 200-400 | 260 | 電気特性 | 耐薬品 | 耐蝕性 | ライニング/保護管、加熱ヒータ、薬液タンク |
| | PTFE/PFA複合 | ND-01BKM | ブラックメタ | 35-45 | 260 | 非粘着 | 離型 | | 天板、ガイド板、ほぐし |
| | PTFE/PFA複合 | ND-01BRM | ブラウンメタ | 35-45 | 260 | 非粘着 | 離型 | | ホッパー、シュート |
| | PTFE/PFA複合 | ND-03BKM | ブラックメタ | 35-45 | 260 | 非粘着 | 離型 | | 耐スチーム |
| | PTFE/PFA複合 | ND-03BRM | ブラウンメタ | 35-45 | 260 | 非粘着 | 離型 | | 耐スチーム |
| | FEP | ND-01GR-Y | グリーン | 35-50 | 200 | 非粘着 | 高離型 | | インキ接着剤等の付着防止 |
| | FEP | ND-05-Y | ダークグレー | 25-40 | 200 | 非粘着 | 高離型 | | インキ接着剤等の付着防止 |
| | FEP | ND-08BK-Y | 黒 | 25-45 | 200 | 非粘着 | 高離型 | | インキ接着剤等の付着防止 |
| | ETFE | ND-06-X | グレー | 300-500 | 150 | 電気特性 | 耐薬品 | 耐蝕性 | ライニング/保護管、加熱ヒータ、薬液タンク |
| | 1コート | ND-VP1 | チャコールグレー | 20-30 | 260 | 離型 | 非粘着 | | 1コート、薄膜/オリジナル |
| | 1コート | ND-VP2 | チャコールグレーメタリック | 20-30 | 260 | すべり | 非粘着 | 離型 | 1コート、薄膜/オリジナル |
| | 遠赤フッ素 | ND-FIR-01HB | 黒 | 35-45 | 260 | 遠赤外線 | 非粘着 | 離型 | 炊飯釜、フライヤー部品/オリジナル |
| 遠赤フッ素 | ND-FIR-01HB-Z | 黒 | 40-60 | 260 | 遠赤外線 | 非粘着 | 高離型 | 炊飯釜、フライヤー部品/オリジナル | |
| 特殊(ゴム専用) | ND-CSS01 | 黒 | 10-15 | - | 潤滑性 | 耐油 | 追従性 | ゴム製品専用塗料 | |
| セラミックコーティング | セラミック | ND-CFT-PL | パールクリアー | 5-15 | 300 | 非粘着 | 離型 | 中硬度 | |
| | セラミック | ND-COG01-BT | 黒艶消し | 25-50 | 300 | 非粘着 | 防汚性 | 高硬度 | 樹脂成型金型・ロール |
| | セラミック | ND-COG01-T | クリアー | 15-25 | 300 | 非粘着 | 防汚性 | 高硬度 | ホットメルト容器・接着剤用途 |
| | セラミック | ND-CTS01-BT | BKメタ | 25-40 | 400 | 防汚性 | 非粘着 | 高硬度 | ヒートシーラー |
| | セラミック | ND-CTS01-T | クリアー | 10-20 | 400 | 非粘着 | 防汚性 | 高硬度 | 製菓焼型・摺動部品 |
| | 遠赤セラミック | ND-FIR-C1100PL | BKパール | 20-40 | 300 | 遠赤外線 | 非粘着 | 離型 | 日熱オリジナルスベック |
| | 遠赤セラミック | ND-FIR-C1100GT | グレーメタ | 20-40 | 300 | 遠赤外線 | 非粘着 | 高硬度 | 日熱オリジナルスベック |
| | 遠赤外線 | ND-FIR-C1100 | 黒艶消し | 15-25 | 500 | 遠赤外線 | 耐熱性 | 中硬度 | 加熱ヒータ、加熱乾燥機部品/オリジナル |
| | 遠赤外線 | ND-FIR-C1100CL | 黒半光沢 | 25-40 | 500 | 遠赤外線 | 耐熱性 | 高硬度 | 茶葉乾燥機、成形金型部品/オリジナル |
| 遠赤外線コーティング | 遠赤外線 | ND-FIR-C1100 | 黒艶消し | 15-25 | 500 | 遠赤外線 | 耐熱性 | 中硬度 | 加熱ヒータ、加熱乾燥機部品/オリジナル |
| | 遠赤外線 | ND-FIR-C1100CL | 黒半光沢 | 25-40 | 500 | 遠赤外線 | 耐熱性 | 高硬度 | 茶葉乾燥機、成形金型部品/オリジナル |
| | 遠赤フッ素 | ND-FIR-01HB | 黒 | 35-45 | 260 | 遠赤外線 | 非粘着 | 離型 | 炊飯釜、フライヤー部品/オリジナル |
| | 遠赤フッ素 | ND-FIR-01HB-Z | 黒 | 40-60 | 260 | 遠赤外線 | 非粘着 | 高離型 | 炊飯釜、フライヤー部品/オリジナル |
| | 遠赤セラミック | ND-FIR-C1100PL | BKパール | 20-40 | 300 | 遠赤外線 | 非粘着 | 離型 | 日熱オリジナルスベック |
| | 遠赤セラミック | ND-FIR-C1100GT | グレーメタ | 20-40 | 300 | 遠赤外線 | 非粘着 | 高硬度 | 日熱オリジナルスベック |